

PRÜFUNGSZEUGNIS

CT-09-01-23-01

- Produkt:** Mitteldichte Faserplatte nach DIN EN 622-5,
Nennickenbereich 6 – 40 mm
- Firma:** PFLEIDERER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 43, 63667 Nidda
- Auftrag:** Fremdüberwachung von MDF hinsichtlich des Formaldehyd-
gehaltes im Rahmen des Fremdüberwachungsvertrages
FA/97/11/27
- Prüfmethodik:** Perforatormethode DIN EN 120
Chemische Analyse: Acetylaceton - Verfahren
- Prüfbericht:** Überwachungsbericht 235001 vom 23. Januar 2009
- Prüfergebnis:** Der Formaldehydgehalt der untersuchten MDF liegt im Bereich
von 3,6 mg bis 4,4 mg HCHO/ 100 g atro Platte.
Die MDF erfüllen hinsichtlich des Formaldehydgehaltes die
Anforderungen an den Materialkennwert von Holzwerkstoffen
und entsprechen nach DIN EN 13 986, Anhang B, Tabelle B.1
der Formaldehyd-Klasse E1.
- Geltungsdauer:** Dieses Prüfzeugnis gilt für den Überwachungszeitraum bis Juli
2009

Dresden, 23. Januar 2009


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter